

نشریه علمی پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست

سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۲، (پیاپی ۲): صص ۳۱-۴۳

علمی

## ارزیابی ایمنی الیاف بتن در برابر افتان وزن و ایجاد مقاومت در سازه‌ها

احمد خزایی پول<sup>۱\*</sup>، سید رامتین رضانی<sup>۲</sup>، مجتبی ضیا شمامی<sup>۳</sup>، امیرمحمد حسن زاده<sup>۴</sup>، هادی باقریان<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

### چکیده

با گسترش حملات تروریستی و وجود خطرات جانی و مالی، افزایش مقاومت سازه‌هایی نظیر نیروگاه‌های اتمی، ترمینال‌های حمل و نقل، پل‌های استراتژیک، کارخانجات شیمیایی، نیروگاه‌های سوختی، تجهیزات و انبارهای نظامی، ساختمان‌های دولتی مهم و مراکز پر جمعیت ضروری به نظر می‌رسد. بتن‌های الیافی دارای خواص منحصر به فردی هستند. لذا برای ساخت سازه‌هایی مقاوم در برابر بارهای ضربه می‌توان از این ماده استفاده نمود. متخصصین در سال‌های اخیر، به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با افزودن الیاف مختلف به بتن، باعث بهبود مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر خستگی و مقاومت در برابر ضربه شد. استفاده از الیاف سبب ایمنی و جلوگیری از رشد ترک و افزایش شکل پذیری بتن می‌شود در بتن همچنان تقاضا برای این ماده رو به رشد است. یک راه مناسب برای بهبود شکل‌پذیری و افزایش مقاومت و ایمنی سازه‌های بتنی در مقابل بارگذاری‌های پویا چون ضربه، زلزله و خستگی افزودن الیاف در بتن است. در این مطالعه ارزیابی الیاف فولادی و الیاف پلی پروپیلین و نانوسیلیس کلوییدی در برابر افتان وزن صورت پذیرفت.

**کلید واژه‌ها:** الیاف فولادی و الیاف پلی پروپیلین، نانوسیلیس کلوییدی، افتان وزن، ایمنی

<sup>۱</sup> پژوهشگر و دکتری گروه عمران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران - (akhazaie@ihu.ac.ir) - نویسنده مسئول

<sup>۲</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

<sup>۳</sup> استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

<sup>۴</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

<sup>۵</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

## ۱- مقدمه

سازه‌های بتنی تحت ضربه پرتابه، در مقایسه با زمانی که تحت بار استاتیکی هستند، پاسخ متفاوتی نشان می‌دهند. پرتابه‌ها، اثرات موضعی ایجاد می‌کنند. که بصورت نفوذ یا سوراخ کردن، خرابی وجه مقابل و خرابی وجه پشت به ضربه، به همراه انتشار ترک گسترده، مشخص می‌شوند. مقدار خرابی بستگی، به چندین عامل از جمله سرعت ضربه، جرم، شکل و نوع مصالح پرتابه، و مشخصات مصالح مسلح شدگی سازه‌های بتنی هدف دارد [۱].

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مقاومت فشاری بالاتر، باعث افزایش مقاومت در برابر منگنه شدن دینامیکی می‌شود. اگرچه، باعث افزایش تردشکنندگی هدف و افزایش قطر دهانه باز شده در هدف در صورت خرابی نیز می‌شود. در صورت بکار بردن الیاف فولادی در بتن‌های با مقاومت بالا، کاهش تردی مشاهده شده است. مقایسه ابعاد حفره ایجاد شده، در نمونه‌های بتن مسلح به الیاف و بتن معمولی، نشان داده است که الیاف باعث بستن ترکها و به حداقل رساندن خرابی شده‌اند. تأثیر الیاف در کاهش خرابی ایجاد شده در وجه مقابل و وجه پشت به ضربه (بصورت حفره) تأیید شده است. همچنین وجود شن در بتن، در ممانعت از سوراخ شدگی نمونه‌ها مؤثر گزارش شده است. با این وجود، کاربرد الیاف اثر چشمگیری در کاهش عمق نفوذ، نداشته است [۲]. نتایج آزمایشهای ضربه پرتابه بر روی دال‌های مسلح به الیاف فولادی انتهای قلاب شده نشان می‌دهند که با گذشتن حجم الیاف بکار رفته از ۱،۵٪، خرابی بصورت موضعی درآمده و دهانه‌های باز شده متقارن و گرد می‌شوند. افزودن الیاف فولادی، نه تنها خرابی اطراف حفره برخورد را کاهش داد، بلکه سرعت پسماند پرتابه را نیز کاهش می‌دهد [۳]. بررسی کارایی الیاف ترکیبی (شامل الیاف فولادی چیندار و پلاستیک) در بهبود مقاومت ضربه‌ای دال‌ها نشان می‌دهد الیاف ترکیبی در بتن، باعث بازشدگی دهانه کوچکتر شده و خرابی وجه جلو و پشت نمونه را کاهش دادند. اما عمق نفوذ به میزان قابل توجهی تحت تأثیر نوع و مقدار الیاف قرار نگرفت. در حالت کلی، قطر دهانه باز شده وجه پشتی نمونه‌ها بسیار بزرگتر از وجه جلویی بود. همچنین الیاف ترکیبی با جلوگیری از توسعه ترک، اندازه ناحیه خرابی را به حداقل رساندند. [۴]. افزایش مقاومت در برابر نفوذ و کاهش خرابی وجه مقابل و پشت نمونه‌ها در صورت مسلح شدن به شبکه مفتول فولادی مشاهده شده است. از طرف دیگر، افزایش لایه‌های شبکه فولادی مسلح کننده تأثیر کمی بر عمق نفوذ داشته است، اما اثر قابل توجهی بر خرابی دو وجه نمونه دارد [۵]. بتن‌های با

مقاومت فشاری بالاتر شکننده تر از بتن‌های معمولی هستند. اما افزودن مقدار کمی الیاف فولادی بطور چشمگیری مقاومت در برابر ضربه صفحات هدف را افزایش می‌دهد. افزودن ۱٪ الیاف فولادی باعث کاهش حدود ۵۰ درصدی سطح خرابی پشت نمونه بتن با مقاومت بالا شده است. و مود خرابی از ترد به شبه پلاستیک تغییر یافته است. با افزودن ۵٪ الیاف فولادی، سطح خرابی پشت نمونه به شکل واضحی کاهش یافته است [۶]. استفاده از سنگدانه‌های سختتر (توده‌های بوکسیت بجای سنگدانه‌های گرانیت)، قابلیت جذب انرژی پانلها را افزایش داده و منجر به عمق نفوذ و دهانه باز شده کوچکتر شده است [۷]. مقاومت در برابر سوراخ شدگی بتن‌های با مقاومت بالا بیشتر از بتن‌های معمولی می‌باشد. نوع سنگدانه (سختی) و اندازه آن، مشخص‌ترین اثر بر روی معیارهای مقاومت در برابر ضربه داشته است. مزیت اصلی در افزودن الیاف فولادی، اثر آنها در کاهش سطح خرابی می‌باشد. میلگرد فولادی (بدون در نظر گرفتن الیاف فولادی) تقریباً اثری بر مقاومت در برابر سوراخ شدگی ندارد و فقط تأثیر کمی در کاهش سطح خرابی وجه پشتی دارد. همچنین، نتایج نشان دهنده مقاومت در برابر سوراخ شدگی نسبتاً بیشتر مخلوط‌های دارای میکرو سیلیس می‌باشد [۸]. افزایش مقاومت بتن در برابر ضربه پرتابه، با افزایش حداکثر اندازه سنگدانه مشاهده شده است. نمونه‌های دارای حداکثر اندازه سنگدانه بزرگتر، انرژی بیشتری از پرتابه را جذب می‌کنند. در نتیجه، سرعت پرتابه پس از سوراخ کردن نمونه برای این نمونه‌ها، کاهش بیشتری داشته است. خرابی نمونه‌ها در نمونه‌های با سنگدانه بزرگتر، بیشتر است. مساحت تکه‌های جدا شده و سطح دهانه ایجاد شده با افزایش حداکثر اندازه سنگدانه، افزایش یافته است [۹]. افزودن الیاف فولادی، ضخامت لازم برای ممانعت از سوراخ شدگی را فقط به مقدار کمی کاهش می‌دهد؛ اما، ضخامت لازم برای ممانعت از ایجاد دهانه وجه پشتی، در بتن مسلح به الیاف، بسیار کمتر از مقدار لازم برای بتن معمولی است. افزودن الیاف فولادی، باعث کاهش قطر دهانه باز شده در وجه جلو و پشت نمونه شده و قابلیت تحمل ضربات متعدد را در نمونه ایجاد کرده است [۱۰]. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند دال‌های بتن مسلح به الیاف فولادی از قابلیت‌های جذب انرژی و ترک‌خوردگی بهتری در مقایسه با بتن حاوی سایر انواع الیاف برخوردارند [۱۱].

## ۲- مطالعات آزمایشگاهی

رفتار ترد و شکننده بتن در سازه‌های تحت بارهای ضربه‌ای و دینامیکی سبب استفاده از الیاف شده است. همچنین به‌خاطر

## ۲-۱- بررسی مشخصات مکانیکی بتن

ویژگی‌های مکانیکی بتن مثل مقاومت فشاری، کششی، دوام و ... عمدتاً به دلیل نسبت اختلاط سیمان، ماسه، سنگدانه‌ها، آب و دیگر مواد افزودنی متغییر است. به نوعی تغییر در این نسبت‌های اختلاط، خواص مکانیکی بتن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. ویژگی‌های فیزیکی بتن، مشخصات ظاهری بتن مثل ابعاد، رنگ، تخلخل، شکل‌هندسی را به ما نشان می‌دهد.

طرح اختلاط بتن مصرفی در جدول ۱ نشان داده شده است. شکل ۲ عمل‌آوری نمونه‌های بتن را نشان می‌دهد.

توزیع تصادفی الیاف، بتن‌های الیافی از رشد ترک در ماتریس بتن تا حد زیاد جلوگیری می‌کنند. در این مقاله (FRC) و الیافی (PC) طبق دستور العمل کمیته ACI ۵۴۴ صورت گرفته است. به منظور دستیابی به رده‌های مقاومتی متوسط و بالا، از نسبت اب به سیمان ۰/۵ استفاده گردیده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر الیاف در بتن، الیاف فولادی ۰/۷ و ۰/۵ درصد حجمی الیاف پلی‌پروپیلن در درصد‌های حجمی ۰/۷ و ۰/۵ و به میزان ۰/۳ درصد نانو سیلیس کلوییدی به عنوان تقویت کننده بکار رفته است.

جدول (۱): نسبت‌های مخلوط (Kg/m<sup>3</sup>)

۰/۵	نسبت آب به سیمان	۴۸۸/۶۲	عیار سیمان
۶۹۸/۰۳	ریزدانه	۸۶۹/۴۵	درشت‌دانه




شکل (۲): عمل‌آوری نمونه‌های بتنی



شکل (۱): مصالح جهت عمل‌آوری نمونه‌های بتنی


دانه بندی استفاده شده — حد بالا — حد پایین



اندازه روزه الک در مقیاس لگاریتمی

شکل (۴): دانه بندی مصالح درشت دانه

دانه بندی استفاده شده — حد پایین — حد بالا



اندازه روزه الک در مقیاس لگاریتمی


شکل (۳): دانه بندی مصالح ریز دانه

جدول (۲): نتایج آزمایشات مکانیکی انجام شده روی مصالح ریزدانه و درشت دانه

نوع سنگدانه‌ها		استاندارد مربوطه	مشخصات سنگدانه‌ها
ریزدانه	درشت دانه		
۸ Mm	۱۹ Mm	ASTM C136	حداکثر اندازه‌ی اسمی
۲۵۶۷ Kg/m <sup>3</sup>	۲۵۶۰ Kg/m <sup>3</sup>	ASTM C127	وزن مخصوص
۳/۵	-	ASTM C136	مدول نرمی
۷۵	-	ASTM D2419	درصد ارزش ماسه‌ای
-	۱۲/۳	ASTM C121,C535	سایش لس آنجلس
٪۳/۳۹	٪۲/۴۵	ASTM C566-89	SSD جذب آب
-	٪۶۸	B.S.63	درصد شکستگی مصالح درشت‌تر از الک #۴

جدول (۳): طرح اختلاط الیاف ها در بتن

OPC	S5N3
N3	PP5N3
S7	PP7N3
S5	S7PP7N3
S7N3	S5PP5N3
S5PP7N3	S7PP7
S7PP5N3	PP5S5
S7PP5	
PP7S5	



شکل (۶): اسلامپ

بالاتری است. افزودن ۳ درصد نانوسیلیس به بتن (N3)، کاهش ۲ سانتی‌متری اسلامپ را نسبت به نمونه شاهد به دنبال دارد. نمونه‌های بتنی حاوی ۵ و ۷ درصد الیاف فولادی (S7، S5) به




شکل (۵): اسلامپ

نتایج مقایسه اسلامپ یا کارایی بتن در شکل ۶ آورده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود، نمونه OPC با اسلامپ ۱۲ سانتی‌متری در مقایسه با نمونه‌های دیگر دارای کارایی (اسلامپ)



شکل (۸): نمونه دال



شکل (۹): مقاومت فشاری

نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه‌های مختلف در شکل ۹ آورده شده است. مقاومت فشاری بتن شاهد (OPC) برابر ۳۲ مگاپاسکال است. همانطور که در شکل ۹ مشاهده می‌شود، با افزودن ۳ درصد نانوسیلیس (N3) به بتن، مقاومت فشاری بتن نسبت به نمونه بتن شاهد ۴ مگاپاسکال افزایش یافته است. در نمونه‌های حاوی ۵ و ۷ درصد الیاف فولادی (S7، S5) به ترتیب مقاومت فشاری بتن به مقدار ۵ و ۷ مگاپاسکال افزایش یافته است. همانگونه که مشاهده می‌شود با اضافه کردن الیاف فولادی با درصدهای ۵ و ۷ و نانوسیلیس کلئیدی با درصد ۳ (S5N3، S7N3) مقاومت فشاری بتن به ترتیب ۹/۱ و ۱۱/۴ مگاپاسکال افزایش می‌یابد. نمونه‌های حاوی ۵/۵ و ۷/۷ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (PP07N3، PP04N3) به ترتیب دارای ۴ و ۶ مگاپاسکال مقاومت فشاری بیشتری نسبت به بتن شاهد هستند. اضافه کردن ۷/۵ و ۵/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۷ درصد الیاف فولادی (S7PP5، S7PP7) مقاومت فشاری بتن به ترتیب ۶/۲ و ۵/۹

ترتیب دارای ۷ و ۵/۵ سانتی‌متر اسلامپ کمتر نسبت به بتن شاهد هستند. در حالت استفاده از الیاف بصورت ترکیبی، نمونه‌های بتنی حاوی ۵ و ۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (S7N3، S5N3) به ترتیب دارای اسلامپ ۳ و ۵ سانتی‌متر می‌باشند که نسبت به نمونه شاهد ۹ و ۸ سانتی‌متر اسلامپ کمتری دارند. افزودن ۵/۵ و ۷/۷ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (PP7N3، PP5N3) به ترتیب سبب کاهش اسلامپ به میزان ۴ و ۶ سانتی‌متر نسبت به بتن شاهد می‌شوند. اضافه کردن ۷/۵ و ۵/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۷ درصد الیاف فولادی (S7PP5، S7PP7) اسلامپ بتن به ترتیب ۱۰ و ۹ سانتی‌متر کاهش می‌یابد و نیز افزودن ۷/۵ و ۵/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۵ درصد الیاف فولادی (S5PP5، S5PP7) باعث کاهش اسلامپ بتن به اندازه ۸ و ۶ سانتی‌متر شده است. همانگونه که در شکل مشاهده می‌شود، افزودن همزمان ۷ درصد الیاف فولادی و ۵/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و همپنین ۷ درصد الیاف فولادی و ۵/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (S7PP5N3، S7PP7N3) اسلامپ بتن را ۱۰/۵ و ۱۰ سانتی‌متر کاهش می‌دهد. ترکیب ۵ درصد الیاف فولادی، ۷/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و ۵ درصد الیاف فولادی و ۵/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن با ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (S5PP7N3، S5PP04N3) سبب کاهش اسلامپ بتن به اندازه ۹ و ۹/۵ سانتی‌متر می‌شود.

بنابراین بیشترین کاهش اسلامپ نسبت به نمونه شاهد مربوط به نمونه بتنی حاوی ۷ درصد الیاف فولادی، ۷/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (S7PP7N3) است. در این نمونه ۸۷ درصدی کاهش اسلامپ مشاهده شده است


## ۲-۲- مشخصات هندسی نمونه

نمونه دال در ابعاد ۱۰\*۴۰\*۴۰ سانتی‌متر مسلح به شبکه آرماتور که شامل شش میلگرد به قطر ۱۲ میلی‌متر است.



شکل (۷): نمونه دال


مگاپاسکال است.، اضافه کردن ۰/۷ و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن به ۷ درصد الیاف فولادی (S7PP5, S7PP7) مقاومت خمشی بتن به ترتیب ۱,۷ و ۱ مگاپاسکال افزایش می‌یابد و نیز افزودن ۰/۷ و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن به ۵ درصد الیاف فولادی (S5PP5, S5PP7) باعث افزایش مقاومت خمشی بتن به اندازه ۱ و ۱/۲ مگاپاسکال شده است. بنابراین بیشترین مقاومت خمشی در نمونه‌های حاوی دو افزودنی مربوط به نمونه بتنی حاوی ۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S7N3) است. در این نمونه مقاومت خمشی به اندازه ۵۴ درصد بیشتر از نمونه شاهد است. از طرفی کمترین افزایش مقاومت خمشی با افزایش ۲۶ درصدی مربوط به نمونه بتنی حاوی ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (PP5N3) می‌باشد. افزودن همزمان ۷ درصد الیاف فولادی و ۰/۷ درصد الیاف پلی پروپیلن و همپنین ۷ درصد الیاف فولادی و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن به ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S7PP5N3, S7PP7N3) مقاومت خمشی بتن را به ترتیب ۲/۴ و ۲/۱ مگاپاسکال افزایش می‌دهد. ترکیب ۵ درصد الیاف فولادی، ۰/۷ درصد الیاف پلی پروپیلن و ۵ درصد الیاف فولادی و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن با ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S5PP5N3, S5PP7N3) سبب افزایش مقاومت خمشی بتن به اندازه ۲/۲ و ۱/۹ مگاپاسکال می‌شود. در بین تمام نمونه‌ها، نمونه شاهد دارای کمتری میزان مقاومت خمشی است.



شکل (۱۱): مقاومت کششی

نتایج مقاومت کششی نمونه‌ها در شکل ۹ نشان داده شده است. مقاومت کششی نمونه شاهد برابر ۳/۹ مگاپاسکال است. مطابق نتایج، افزودن ۳ درصد نانو سیلیس (N3) به بتن، مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد ۰/۵ مگاپاسکال افزایش می‌یابد. در نمونه‌های حاوی الیاف فولادی با درصدهای ۵ و ۷ (S5, S7)، به ترتیب مقاومت کششی بتن ۰/۸ و ۱/۱ مگاپاسکال نسبت به بتن

مگاپاسکال افزایش یافته و نیز افزودن ۰/۷ و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن به ۵ درصد الیاف فولادی (S5PP5, S5PP7) باعث افزایش مقاومت فشاری بتن به اندازه ۳/۱ و ۴/۲ مگاپاسکال شده است. در بین نمونه‌های با الیاف ترکیبی، نمونه‌ی حاوی ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (PP5N3) با افزایش ۱۳ درصد مقاومت فشاری، کمترین میزان افزایش را داشته است. افزودن همزمان ۷ درصد الیاف فولادی و ۰/۷ درصد الیاف پلی پروپیلن و همپنین ۷ درصد الیاف فولادی و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن به ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S7PP5N3, S7PP7N3) مقاومت فشاری بتن را به ترتیب ۱۰/۸ و ۱۰/۱ مگاپاسکال افزایش می‌دهد. ترکیب ۵ درصد الیاف فولادی، ۰/۷ درصد الیاف پلی پروپیلن و ۵ درصد الیاف فولادی و ۰/۵ درصد الیاف پلی پروپیلن با ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S5PP5N3, S5PP7N3) سبب افزایش مقاومت فشاری بتن به اندازه ۱۰/۲ و ۸/۱ مگاپاسکال می‌شود.



شکل (۱۰): مقاومت خمشی

نتایج این آزمایش در شکل ۱۰ آورده شده است. میزان مقاومت خمشی برای نمونه شاهد برابر ۴/۶ مگاپاسکال است. با افزودن ۳ درصد نانو سیلیس (N3) به بتن، ۱/۱ مگاپاسکال مقاومت خمشی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است. در نمونه‌های بتنی حاوی ۵ و ۷ درصد الیاف فولادی (S5, S7) به ترتیب مقاومت کششی بتن ۱/۳ و ۱/۶ مگاپاسکال نسبت به بتن شاهد افزایش یافته است. بکارگیری همزمان ۵ و ۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S5N3, S7N3)، مقاومت خمشی بتن را به ترتیب به میزان ۲ و ۲/۵ مگاپاسکال نسبت به نمونه شاهد افزایش می‌دهد. در نمونه‌های بتنی حاوی ۰/۵ و ۰/۷ درصد الیاف پلی پروپیلن و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (PP7N3, PP5N3) نیز مقاومت خمشی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است که مقدار آن به ترتیب برابر ۱/۲ و ۱/۴

شاهد بیشتر است. همچنین در نمونه‌های حاوی ۵ و ۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (S7N3, S5N3) مقاومت کششی بتن به ترتیب ۱/۴ و ۱/۸ مگاپاسکال نسبت به نمونه شاهد افزایش می‌یابد. در نمونه‌های حاوی ۰/۵ و ۰/۷ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (PP7N3, PP5N3)، به ترتیب مقاومت کششی بتن ۰/۷ و ۱/۱ مگاپاسکال نسبت به بتن شاهد را افزایش می‌دهد؛ اضافه کردن ۰/۷ و ۰/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۷ درصد الیاف فولادی (S7PP5, S7PP7) مقاومت کششی بتن به ترتیب ۱/۶ و ۰/۶ مگاپاسکال افزایش می‌یابد و نیز افزودن ۰/۷ و ۰/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۵ درصد الیاف فولادی (S5PP5, S5PP7) باعث افزایش مقاومت خمشی بتن به اندازه ۰/۵ و ۰/۷ مگاپاسکال شده است. افزودن همزمان ۷ درصد الیاف فولادی و ۰/۷ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و همچنین ۷ درصد الیاف فولادی و ۰/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی (S7PP5N3, S7PP7N3) مقاومت خمشی بتن را به ترتیب ۱/۸ و ۱/۵ مگاپاسکال افزایش می‌دهد. ترکیب ۵ درصد الیاف فولادی، ۰/۷ درصد الیاف پلی‌پروپیلن و ۵ درصد الیاف فولادی و ۰/۵ درصد الیاف پلی‌پروپیلن با ۳ درصد نانوسیلیس کلئیدی

### ۲-۲-۱- آزمایش ضربه سقوط وزنه

برای محاسبه مقاومت ضربه بتن الیافی استفاده از یک وزنه افتان ۶۰ کیلوگرم که از ارتفاع ۱۷۰۰ میلیمتری یک وزنه فلزی از جنس CK ۴۵ است به قطر ۳۰۰ میلی‌متر که خود مورد استفاده شده است.


برای آزمایش ضربه از سیستم آسانسور شکل (۶) استفاده شده است به صورتی که در شکل (۷) وزنه ضربه زننده با استفاده از آهنربا الکتریکی به وسیله آسانسور به ارتفاع مورد نظر رسیده و رها شده و در محور مستقیم و بدون انحراف از مسیر به نمونه دال‌ها برخورد می‌کند.



شکل (۹): وزن افتان



شکل (۸): آسانسور



شکل (۱۲): میزان عمق دال

در شکل ۱۲ مشاهدات نشانگر این است که N3 که بیشترین اندازه عمق ترک آن ۷ سانتی‌متر بوده است. که میزان ۳ سانتی‌متر مقاومت بهتری نسبت به بتن شاهد که کامل شکست شده است نشان می‌دهد. بررسی‌های کلی انجام شده نشان می‌دهد که اضافه کردن N3 در بتن مقاومت نسبتاً ضعیف برخوردار است. اما ترکیب این افزودنی با الیاف PP عمق ترک آنها به حدود ۳ سانتی‌متر بوده و نسبت به بتن شاهد ۷ سانتی‌متر مقاومت نشان داد و عملکرد نسبتاً خوب نسبت به N3 و OPC داشته است. و افزودنی با الیاف فولادی حدود ۲/۵ سانتی‌متر عمق ترک آن بود که نسبت نمونه OPC ۷/۵ سانتی‌متر عملکرد بهتر نشان داده. مشاهدات نشان می‌دهد که الیاف PP و فولادی بدون افزودنی حدود ۲ سانتی‌متر عمق آن بوده که نسبت به بتن OPC ۸/۵ و نسبت به نانو ۵ سانتی‌متر عملکرد خیلی بهتر از نانو و ترکیب آن به یک الیاف نشان داده است. اما ترکیب نانو با دو الیاف مقاومت بالا که حدود عمق آن ۱ سانتی‌متر می‌باشد. که نسبت به بتن OPC ۹ سانتی‌متر و نسبت به نانو ۶ سانتی‌متر مقاومت به ما نشان می‌دهد.



شکل (۱۰): دال‌های که به آن‌ها ضربه وارد شده

به خاطر تعداد زیاد دال‌های که به آن‌ها ضربه وارد شده. تصویر کلی و تعدادی از دال‌ها به نمایش می‌گذاریم.

## ۲-۲-۲-۲- ایزار اندازه‌گیری

با وسایلی مانند کولیس دیجیتال، استوانه مندرج استفاده کردیم. که اندازه‌گیری طول و عمق از کولیس و از استوانه مندرج حجم داخل شکاف بررسی کردیم. در ادامه میزان عمق دال و میزان مقاومت براساس درصد و اندازه ترک در وجه کناری و میزان حجم عمق شکاف در دال نشان داده می‌شود.


## ۲-۲-۲-۱- میزان عمق دال



نمای پایین دال F7N3 بعد از ضربه



نمای پایین دال F7N3 بعد از ضربه



نمای پایین دال F7PP7 بعد از ضربه




نمای بالای دال F7PP7 بعد از ضربه

شکل (۱۱): اثرات برخورد پرتابه بر روی دال




۲-۲-۲-۲- میزان مقاومت براساس درصد



شکل (۱۳): بررسی مقاومت دال

OPC ۵۸ درصد و به نسبت N3 مقدار ۱۴ درصد و S5N3 نسبت به نمونه OPC ۵۶ درصد و نسبت به نمونه N3 ۱۲ درصد و نسبت به S7N3 به اندازه ۵۹ درصد و نسبت به N3 ۱۵ درصد مقاومت بهتر در برابر ضربه نشان می‌دهد.


همانطور در شکل ۱۳ مشاهده می‌کنید بیانگر این است که N3 به مقدار ۴۴ درصد بهتر از بتن OPC عمل کرده بهترین نشان داد. و ترکیب الیاف PP5N3 به اندازه ۵۲ درصد بهتر از نمونه OPC و نسبت به N3 به میزان ۸ درصد مقاومت بهتری بروز دادند. و الیاف PP7N3 نسبت به نمونه




شکل (۱۴): بررسی مقاومت دال

S5PP5 به اندازه ۵۴ درصد نسبت به OPC مقاومت بهتر نشان داد و S5PP7 و به میزان ۵۷ درصد نسبت OPC به در برابر ضربه مقاومت نشان می دهد.

در شکل ۱۴ نشان دهنده این است که S5 که ۵۶ درصد بهتر از بتن OPC عمل کرده بهتری نشان داد و الیاف S7 به اندازه ۵۵ درصد بهتر از نمونه OPC مقاومت بهتری بروز دادند و الیاف S7PP7 و نسبت به OPC مقدار ۶۴ و ۶۵ درصد و نسبت به



شکل (۱۵): بررسی مقاومت دال



نمای سمت چپ و راست دال N3 بعد از ضربه


نمای سمت چپ و راست دال S5N3 بعد از ضربه

شکل (۱۵): اثرات برخورد پرتابه در وجه کناری دال

با توجه به شکل ۱۵ ترکیب S5PP5N3 نسبت به نمونه OPC ۶۰ درصد و نسبت N3 ۱۶ درصد افزایش نشان داده. و نمونه S5PP7N3 و S7PP7N3 نسبت به نمونه OPC ۶۵ درصد و به N3 ۲۱ درصد و S7PP5N3 نسبت به نمونه OPC ۶۲ درصد به نسبت N3 ۲۰ درصد و نمونه S5PP7N3 نسبت به نمونه OPC ۶۱ درصد و نسبت به N3 ۱۷ درصد مقاومت نشان داده است

### ۲-۲-۳- طول ترک در وجه کنار دال ها


با بررسی ترک دال در دو وجه کناری نمونه دال ها حداکثر مقدار طول ترک را به عنوان طول ترک نظر گرفته شده است. که مقدار به عنوان ترک سراسری در نظر گرفته ایم که این نوع ترک ها، ترک های خمشی نام دارند.



شکل (۱۶): اثرات برخورد پرتابه در وجه کناری دال

بررسی نشان می‌دهد که همانند عمق ترک در دال‌ها در وجه کنار دال‌ها به همین اندازه ترک برداشته است. ما به وسیله ماسه و استونه مندرج حجم شکاف‌های ایجاد شده در بتن را اندازه‌گیری کردیم.

#### ۴-۲-۲-۲- استونه مندرج



شکل (۱۷): میزان حجم شکاف

**افزایش مقاومت فشاری و کششی:** الیاف فولادی و پلی پروپیلن به عنوان تقویت‌کننده‌های مکانیکی در بتن عمل می‌کنند. این الیاف به ساختمان مقاومت بیشتری در برابر فشار و کشش می‌بخشند. بنابراین، ساختمان‌های تقویت شده با این الیاف به خصوص در برابر نیروهای فشاری و کششی بهتری مقاومت خواهند داشت.

**کاهش ترک‌ها و شکست‌ها:** الیاف مختلف می‌توانند کمک کنند تا ترک‌ها و شکست‌ها در بتن کاهش یابند. این امر به افتان وزن ساختمان مقاومت بیشتری می‌بخشد.

همانطور که مشاهده می‌شود که به میزان عمق ترک که اندازه گرفته شده است. نتایج که به وسیله استوانه اندازه‌گیری حجم صورت گرفت است. مطابق آن می‌باشد.

#### ۳- در ایمنی سازه

استفاده از بتن تقویت شده با الیاف فولادی، الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس کلونیدی می‌تواند در بهبود ایمنی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این ترکیبات به دلیل ویژگی‌های خاص خود، می‌توانند اثراتی مثبت در مقاومت ساختمان به افتان وزن داشته باشند.

- **افزایش انعطاف پذیری:** الیاف به بتن انعطاف پذیری بیشتری می‌دهند. این انعطاف پذیری می‌تواند افتان وزن ساختمان را جذب کرده و از شکست سریع آن جلوگیری کند.
  - **کاهش نیاز به تعمیرات:** با افزایش مقاومت و انعطاف پذیری، ساختمان‌های تقویت شده با الیاف ممکن است نیاز کمتری به تعمیرات داشته باشند، این موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات می‌شود.
  - **افزایش عمر مفید:** به دلیل کاهش ترک‌ها و شکست‌ها، ساختمان‌های تقویت شده با الیاف ممکن است دارای عمر مفید بیشتری باشند و از لحاظ ایمنی، پایداری بیشتری داشته باشند.
  - **مقاومت در برابر نیروهای دینامیکی:** الیاف می‌توانند به ساختمان‌ها مقاومت در برابر نیروهای دینامیکی مانند زلزله کمک کنند.
  - در کل می‌توانند بهبود قابل توجهی در ایمنی ساختمان‌ها ایجاد کنند. برای استفاده از این تکنولوژی‌ها در ساختمان‌ها و ایمنی ساختمانی، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:
  - **طراحی مناسب:** در مرحله طراحی ساختمان، مهندسان باید از این تکنولوژی‌ها در نظر بگیرند و برای تقویت سازه‌ها و کاهش افتان وزن از آنها استفاده کنند.
  - **انتخاب مواد مناسب:** انتخاب مواد با کیفیت و مطابق با استانداردهای مورد نیاز بسیار مهم است. از بتن با الیاف فولادی، الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس کلئیدی با کیفیت استفاده کنید.
  - **آزمایش و کنترل کیفیت:** قبل از استفاده از بتن تقویت شده با الیاف و نانوسیلیس کلئیدی، باید آن را آزمایش کنید و اطمینان حاصل کنید که مطابق با استانداردها و نیازهای ساختمانی است.
  - **مدیریت اجرا:** در فرآیند اجرای ساختمان، مدیریت صحیح و کنترل کیفیت باعث می‌شود که این تکنولوژی‌ها به درستی در ساختمان اعمال شوند.
  - **تحلیل دینامیکی:** برای ساختمان‌هایی که در مناطق زلزله زده واقع می‌شوند، تحلیل دینامیکی به منظور ارتقاء عملکرد در برابر زلزله مهم است. این تکنولوژی‌ها ممکن است به تقویت سازه و کاهش آسیب در زمان زلزله کمک کنند.
  - **مدیریت نگهداری و بازرسی دوره‌ای:** پس از اتمام ساختمان، نیاز به مدیریت نگهداری و بازرسی دوره‌ای دارید تا از عملکرد بهینه ساختمان در طول زمان اطمینان حاصل کنید.
  - استفاده از بتن تقویت شده با الیاف و نانوسیلیس کلئیدی می‌تواند ایمنی ساختمان‌ها را در برابر افتان وزن و عوامل خارجی دیگر بهبود بخشد و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد.
  - بتن نقش مهم و بسزایی در توسعه پایدار از طریق صرفه جویی انرژی و دوام را دارا هست. رویکرد مبتنی بر عملکرد به دوام بتن بنظر می‌رسد یکی از ابزارهای ضروری است. این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که اختلاط بتن بهینه انجام گیرد و همچنین در ترکیبات بتن از مواد ترکیبی درستی انتخاب شود تا یک سطح ایمنی مناسبی برای کاربر به وجود بیاورد [۱۳]. قدرت و دوام بتن را می‌توان با ایجاد تغییرات مناسب در مواد تشکیل دهنده آن مانند سیمان دانه های سنگی آب و با اضافه نمودن مواد مناسب افزایش داد [۱۴]. با این حال، با وجود یکسری کاستی‌ها در بتن همچنان تقاضا برای این ماده رو به رشد است یک راه مناسب برای بهبود شکل پذیری و افزایش مقاومت سازه های بتنی در مقابل بارگذاری‌های پویا چون ضربه زلزله و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- #### ۴- نتیجه‌گیری
- در این تحقیق خواص مکانیکی بتن با الیاف فولادی، الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس کلئیدی با ساختن نمونه‌های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. از این پژوهش به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که:
- با افزایش مقدار مصرف الیاف فولادی و پلی پروپیلن، مقاومت فشاری، کششی و خمشی افزایش می‌یابد و بتن کاهش می‌یابد.
- با افزایش مقدار مصرف نانوسیلیس کلئیدی، مقاومت فشاری، کششی و خمشی افزایش می‌یابد و اسلامپ کاهش می‌یابد.
- نمونه بتنی S7N3 (۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانوسیلیس) بیشترین مقاومت خمشی را دارند.
- با توجه به نتایج به دست آمده در نمونه‌های ۲۸ روزه بیشترین افزایش مقاومت فشاری برای S7N3 (۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانوسیلیس) می‌باشد.
- نمونه‌های استوانه‌ای دارای ۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانوسیلیس (S7N3) بیشترین افزایش مقاومت کششی را نسبت به نمونه شاهد دارا می‌باشد. پس از آن نمونه حاوی ۵ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانو سیلیس بیشترین افزایش مقاومت

- [2] M. H. Zhang, V. P. W. Shim, G. Lu, and C. W. Chew, "Resistance of high-strength concrete to projectile impact," *Int. J. Impact Eng.*, vol. 31, pp. 825-841, 2005.
- [3] T.-L. Teng, Y.-A. Chu, F.-A. Chang, B.-C. Shen, and D.-S. Cheng, "Development and validation of numerical model of steel fiber reinforced concrete for high-velocity impact," *Comput. Mater. Sci.*, vol. 42, no. 1, pp. 90-99, Mar. 2008.
- [4] T. H. Almusallam, N. a. Siddiqui, R. a. Iqbal, and H. Abbas, "Response of hybrid-fiber reinforced concrete slabs to hard projectile impact," *Int. J. Impact Eng.*, vol. 58, pp. 17-30, Aug. 2013.
- [5] I. M. Kamal and E. M. Eltehewy, "Projectile penetration of reinforced concrete blocks: Test and analysis," *Theor. Appl. Fract. Mech.*, vol. 60, no. 1, pp. 31-37, Aug. 2012.
- [6] Y. S. Tai, "Flat ended projectile penetrating ultra-high strength concrete plate target," *Theor. Appl. Fract. Mech.*, vol. 51, no. 2, pp. 117-128, Apr. 2009.
- [7] S. T. Quek, V. W. J. Lin, and M. Maalej, "Development of functionally-graded cementitious panel against high-velocity small projectile impact," *Int. J. Impact Eng.*, vol. 37, no. 8, pp. 928-941, Aug. 2010.
- [8] A. N. Dancygier, D. Z. Yankelevsky, and C. Jaegermann, "Response of high performance concrete plates to impact of non-deforming projectiles," *Int. J. Impact Eng.*, vol. 34, pp. 1768-1779, 2007.
- [9] S. Werner, K.-C. Thienel, and A. Kustermann, "Study of fractured surfaces of concrete caused by projectile impact," *Int. J. Impact Eng.*, vol. 52, pp. 23-27, Feb. 2013.
- [10] E. M. Almansa and M. F. Cánovas, "Behaviour of normal and steel fiber-reinforced concrete under impact of small projectiles," *Cem. Concr. Res.*, vol. 29, no. 11, pp. 1807-1814, Nov. 1999.
- [11] K. C. G. Ong, M. Basheerkhan, and P. Paramasivam, "Resistance of fibre concrete slabs to low velocity projectile impact," *Cem. Concr. Compos.*, vol. 21, pp. 391-401, 1999.
- [۱۲] مقررات ملی ساختمان، شابک: ۷-۵۷-۷۵۸۸-۹۶۴، نشر توسعه ایران، چاپ ۱۳۹۷
- [13] Linger, L.; Roziere, E.; Loukili, A.; Cussigh, F.; Rougeau, P. Concrete Equivalent Performance Concept for Durability-an Operational Guide for the Comparative Approach. In Conference: At Mumbai (India); 2014.
- [14] Vairagade, V.; Kene, K.; Deshpande, N. Investigation of Compressive and Tensile Behavior of Fibrillated Polypropylene Fibers Reinforced Concrete. *Int. J. Eng. Res. Appl.* 2012, 2 (3), 1111-1115.

کششی را نسبت به نمونه‌ی بدون الیاف را دارا می‌باشد. همچنین اضافه کردن ۰/۵ درصد و ۰/۷ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به بتن تأثیر چندانی در افزایش مقاومت کششی بتن را ندارند.

بتن بدون الیاف رفتاری ترد و شکننده دارد این درحالی است که بتن مسلح به الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپیلن، رفتار شکنندگی بتن را به دلیل جلوگیری از انتشار ترک و دوزندگی ترک‌ها، به طور قابل توجه‌ای کاهش می‌دهد.

بهترین طرح اختلاط مربوط به نمونه‌ی ۷ درصد الیاف فولادی و ۳ درصد نانو سیلیس کلئیدی (S7N3) می‌باشد، که مقاومت خمشی، مقاومت فشاری و مقاومت کششی به ترتیب ۵۴/۳۴، ۳۵/۶۲ و ۲۶/۳۱ درصد نسبت به نمونه شاهد افزایش می‌یابد.

در قبال ضربه بر این اساس است که افزودن الیاف PP باعث بهبود مقاومت بتن تحت خمش و فشار در برابر ضربه می‌شود. همچنین الیاف PP طولی، مقاومت در برابر ضربه بهتری نسبت به الیاف کوتاه از خود نشان می‌دهند.

مقاومت کششی بتن در صورت استفاده از الیاف بعد از ترک خوردن افزایش می‌یابد اما این افزایش نمی‌تواند با افزایشی که آرماتوربندی معمولی ایجاد می‌کند مقایسه شود افزودن الیاف باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در انرژی شکست و چقرمگی نمونه‌ها شده و رفتار بتن را بسیار نرم‌تر می‌کند چقرمگی مخصوص کششی و فشاری نسبت به نمونه بدون الیاف افزایش می‌یابد افزایش الیاف باعث کاهش نفوذ پذیری نمونه‌های ترک خورده می‌شود.

بهترین نوع بتن الیافی مقاوم به ضربه بتن با الیاف فولادی و بهترین نوع مقاوم به انفجار بتن الیافی با ترکیب فولاد- پلی‌پروپیلن است.

با کاهش نسبت ابعاد، عملکرد بتن الیافی در برابر بار ضربه ای کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که الیاف کوچک کمترین تأثیر را در مهار ترک‌های ناشی از بارگذاری ضربه ای دارند، ممکن است به دلیل طول کوچک آنها باشد، پیوند کمتری ایجاد می‌کنند و به راحتی از ماتریس بیرون کشیده می‌شوند. استفاده از الیاف فولادی باعث افزایش مقاومت کششی خمشی بتن می‌شود که باعث کاهش عمق نفوذ می‌شود.

تقویت فیبر هیبریدی می‌تواند مقاومت کلی در برابر ضربه دال‌های بتنی را تا حد زیادی بهبود بخشد، رشد ترک را متوقف کند و در نتیجه اندازه ناحیه آسیب دیده را کاهش دهد.

## ۵- مراجع

- [1] J. LEPPÄNEN, "Concrete Structures Subjected to Fragment Impacts," CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2004.